

PISOS CORONA

## PISO PRATO GRIS CD

**Referencia:** 603092501  
**Formato:** 60X60 Cm  
**Color:** GRIS



|  |  |   |
|--|--|---|
|  | TRÁFICO   TRAFFIC                      | COMERCIAL MODERADO / MODERATE<br>COMMERCIAL |
|  | ACABADO   FINISH                       | Mate / Matte                                |
|  | ASPECTO                                | CD / Caras diferenciadas                    |
|  | M2 POR CAJA<br>SQ FT APPROX            | 1,8<br>19,3                                 |
|  | UNIDADES   PIECES                      | 5   |
|  | PESO BRUTO CAJA kg<br>WEIGHT LB APPROX | 33,3<br>73,2                                |
|  | ESPESOR NOMINAL<br>NOMINAL THICKNESS   | 9.0 +/- 0.3                                 |
|  | CAJAS POR ESTIBA<br>CARTONS PER PALLET | 60  |
|  | VOLATILE ORGANIC<br>COMPOUNDS          | 0   |

El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.  
The color represented in the photograph is an approximation to the real color.

Pisos para uso en áreas comerciales sin acceso directo de la calle, tales como: oficinas, consultorios, habitaciones en general, puntos fijos y zonas comunes de edificios residenciales. Para pisos de acabado mate el tráfico debe ser inferior a 500 personas diarias promedio y para pisos con acabado brillante el tráfico debe ser inferior a 200 personas diarias promedio. Estos pisos también son aptos para todas las áreas de viviendas. Importante: No usar en áreas comerciales tales como súper e hipermercados, industrias, oficinas públicas, pasillos y zonas comunes de centros comerciales. Precaución: A excepción de los productos Corona ARD®, los productos cerámicos al contacto con el agua disminuyen su resistencia al deslizamiento. En áreas húmedas son recomendados productos con alto coeficiente de fricción.

### CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y BENEFICIOS:

Piso Madera Mate PRATO color Gris de formato 60x60, inspirado en el roble escandinavo con diseño de vetas que se destacan por su acabado ligeramente brillante y sincronizan perfectamente con la gráfica dándole un gran realismo. Su tonalidad gris cálida de tendencia es ideal para combinar con cualquier tono de pared y mobiliario. Producto con caras diferenciadas (CD) baldosas diferentes unas de otras. Tecnología Perdura que le confiere al producto mayor resistencia al desgaste y a los rayones con el paso del tiempo. La Tecnología de Impresión Digital (HIGH DEFINITION HD) le brinda al producto mayor nitidez y realismo en su diseño, logrando un alto grado de naturalidad.

Garantía Corona | Corona quality guaranteed: 10 Años/Years



Mayor información de garantía consulte [www.corona.co/garantia](http://www.corona.co/garantia)

## PISO PRATO GRIS CD

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS<br>TECHNICAL CHARACTERISTICS               |  | ENSAYO   TEST                    | ESPECIFICACIÓN<br>SPECIFICACION<br>NTC 919 / ISO 13006             | MEDICIONES LOTES PROMEDIO CORONA/<br>CORONA AVERAGE LOT MEASUREMENTS |
|---|--|----------------------------------|--|--|
| ANCHO Y LARGO<br>LENGHT AND WIDTH                                   |  | NTC 4321 - 2<br>ISO 10545 - 2    | (±) 2.00% del tamaño de fabricación; hasta máximo 5 mm             | (±) 2.00% del tamaño de fabricación; hasta máximo 5 mm               |
| PLANIRADIDAD DE LA SUPERFICIE<br>SURFACE FLATNESS                   | Curvatura Central<br>Central Curvature | NTC 4321 - 2<br>ISO 10545 - 2    | (±) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación                 | (±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación                   |
|   | Curvatura del lado<br>Edge Curvature   | NTC 4321 - 2<br>ISO 10545 - 2    | (±) 0.50% relativa al correspondiente tamaño de fabricación        | (±) 0.30% relativa al correspondiente tamaño de fabricación          |
|   | Ortogonalidad<br>Warpage               | NTC 4321 - 2<br>ISO 10545 - 2    | (±) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación                 | (±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación                   |
| DEFECTOS SUPERFICIALES<br>SURFACE DEFECTS                           |  | NTC 4321 - 2<br>ISO 10545 - 2    | Mínimo 95% libre de defectos/ Minimum 95% without deffects         | Mínimo 95% libre de defectos/ Minimum 95% without deffects           |
| ABSORCIÓN DE AGUA<br>WATER ABSORPTION                               |  | NTC 4321 - 3<br>ISO 10545 - 3    | Mínimo 6% Máximo 10%   | Mínimo 6% Máximo 10%   |
| RESISTENCIA A LA ROTURA<br>BREAKING STRENGHT                        |  | NTC 4321 - 4<br>ISO 10545 - 4    | Mínimo 800 N / Minimum 800 N                                       | Mínimo 1000 N / Minimum 1000 N                                       |
| MÓDULO DE ROTURA<br>MODULUS OF RUPTURE                              |  | NTC 4321 - 4<br>ISO 10545 - 4    | Mínimo 18 N/mm2 / Minimum 18 N/mm2                                 | Mínimo 25 N/mm2 / Minimum 25 N/mm2                                   |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN<br>ABRASION RESISTANCE                    |  | NTC 4321 - 7<br>ISO 10545 - 7    | Informe de cumplimiento de la clase de abrasión y los ciclos       | Clase 4/Class 4  |
| COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO<br>DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION |  | NTC 4321 - 17<br>ISO 10545 - 17  | Declarado por el fabricante / Metodo de ensayo disponible          | Clase 1 / Class 1  |
| RESISTENCIA AL MANCHADO<br>RESISTANCE TO STAINING                   |  | NTC 4321 - 14<br>NTC 4321 - 14   | Mínimo clase 3 / Minimum class 3                                   | Mínimo clase 4 / Minimum class 4                                     |
| RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS<br>RESISTACE TO CHEMICALS            |  | NTC 4321 - 13<br>NTC 4321-2 - 13 | Mínimo clase B / Minimum B class                                   | Mínimo Clase A / Minimum A Class                                     |
| RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO<br>THERMAL SHOCK RESISTANCE           |  | NTC 4321-2 - 9<br>NTC 4321 - 9   | La indicada por el fabricante/Manufacturer to state classification | Mínimo clase BA / Minimum BA class                                   |

Descargar recomendaciones de uso en: <http://www.corona.co/instructivos/pisos-y-paredes>  
Este producto es elaborado en Colombia, en el Parque Industrial de Sopó Cundinamarca.

### FUENTES DE MATERIA PRIMA RESPONSABLES:

Compañía Colombiana de Cerámica S.A.S. - Colcerámica S.A.S. tiene informes de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. Puede encontrarlo aquí:  
<http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>

